VERARBEITUNGSANLEITUNG

W700 Bodenbeschichtung

Strapazierfähige 1K-Bodenbeschichtung · wasserbasiert · seidenglänzend · für Beton, Estrich, Holz & mehr

Pinsel · Rolle · Sprühgerät	5–8 m²/l	6 Std.	+10 bis +25 °C	Wasserbasiert
Auftrag	Ergiebigkeit je Anstrich	grifffest*	Verarbeitungstemperatur	Reinigung mit Wasser

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

W700 ist eine wasserbasierte, lufttrocknende und hochbelastbare 1K-Bodenbeschichtung auf Acrylat-Dispersionsbasis mit seidenglänzender, leicht zu reinigender und abriebfester Oberfläche — beständig gegen die meisten Öle. Für Keller, Hobbyräume, Werkstätten und Lagerflächen. Nicht geeignet für Asphalt und chemisch verdichteten Beton; für Garagen und stark befahrene Böden empfehlen wir **W702 2K-Epoxidharz**.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfe den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Streiche zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1 — Untergrund prüfen & reinigen
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und fest sein — entferne lose Teile. Reinige gründlich mit **W810 Spezial-Reiniger**; stark oder ölverschmutzte sowie neue Beton-/Estrichflächen zusätzlich mit **W800 Ätzlösung** mikrofein anrauen. Neue Betonflächen vorher 4–6 Wochen austrocknen lassen.

2 — Anschleifen & ausbessern
Schleife die Fläche an (Körnung 240–280) — **trage dabei eine Staubmaske** — und entferne den Staub. Repariere Löcher und Ausbrüche mit **W757 2K-Reparaturmörtel**, gleiche Unebenheiten mit **W715 Ausgleichsmasse** aus.

3 — Grundieren
Für farbige Beschichtungen empfehlen wir **W703 Grundierung** — sie verbessert Haftung und Haltbarkeit deutlich. Gut haftende Altanstriche reinigen und per Probeanstrich prüfen; abblätternde restlos entfernen. Auf OSB-, Span- und MDF-Platten immer zuerst eine Probebeschichtung.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · W700 VERARBEITEN

4 — Auftragen
Gut aufrühren. Ränder mit dem Pinsel vorlegen (**PL100**), dann dünner Voranstrich und Endanstrich — frisch-in-frisch, gleichmäßig, im Kreuzgang nachrollen (**PL210 Bodenwalze**); je Anstrich eine neue Walze. **Beim Sprühen: Sprühnebel nicht einatmen, gut lüften.**

5 — 2. Anstrich, Rutschschutz & Versiegelung
Zweiter Anstrich nach 24 Stunden (**WO-WE Nagelsohlen** zum Betreten). Rutschhemmung: **W758 Antirutschmittel** in die letzte Schicht einstreuen. Gegen Weichmacher (z. B. Reifen): 24 Std. nach der letzten Schicht mit **W701 Acrylat-Versiegelung** überziehen. Kein Wasserkontakt bis zur Aushärtung — weiße Auskreidungen sonst mit Essigessenz neutralisieren.

6 — Werkzeuge reinigen
Reinige Pinsel und Rollen direkt nach der Verarbeitung mit Wasser.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Beschichte vor größeren Flächen immer zuerst eine Probefläche und prüfe im trockenen Zustand Haftung und Farbton.

TROCKENZEITEN

ca. 6 Std.	24 Std.	7–9 Tage
GRIFFFEST	2. ANSTRICH / BEGEHBAR	VOLL BELASTBAR

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)	
Glanzgrad	seidenglänzend
Basis	Acrylat-Dispersion (wasserbasiert)
Verbrauch	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	Böden innen: Beton, Estrich, Holz — nicht für Asphalt
Auftrag	Rolle, Pinsel oder Sprühgerät
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 % — auch während der Aushärtung (ca. 8 Tage) nicht unter +10 °C
Verdünnung	gebrauchsfertig · optional max. 10 % Wasser
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

DAS PASSENDE ZUBEHÖR	
Reinigung	**W810** — Spezial-Reiniger · **W800** — Ätzlösung
Untergrund	**W703** — Grundierung · **W715** — Ausgleichsmasse · **W757** — Reparaturmörtel
Finish	**W701** — Versiegelung · **W758** — Antirutschmittel · **W750** — Farbchips
Werkzeuge	**PL210** — Bodenwalze · **PL100** — Pinsel-Set · **WO-WE Nagelsohlen**

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben; eingetrocknete Reste über den Hausmüll (EAK 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt W700 (Version 1, Stand 21.11.2023) — Download auf wo-we.de. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.